

СТАЛЬ ТЕПЛОУСТОЙЧИВАЯ

Технические условия

Heat-resistant steel. Specifications

ГОСТ
20072-74*

Взамен ГОСТ 10500-63 в
части теплоустойчивой
стали и ГОСТ 5632-72 в
части марок 15^А5, 15^М5М,
15^{ВФ}5ВФ, 12^{ВФ}8ВФ

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 августа 1974 г. № 1966 срок введения установлен

с 01.01.76

Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)

Настоящий стандарт распространяется на легированную теплоустойчивую сталь перлитного и мартенситного классов горячекатаную и кованую диаметром или толщиной до 200 мм, калиброванную, изготовляемую в прутках, полосах и мотках.

Сталь предназначена для изготовления деталей, работающих в нагруженном состоянии при температуре до 600 °С в течение длительного времени.

В части норм химического состава стандарт распространяется на слитки, все виды проката, поковки и штамповки.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей и первой категорий качества.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. По видам обработки сталь подразделяют:

горячекатаная;

кованая;

калиброванная;

калиброванная шлифованная.

1.2. По состоянию материала сталь подразделяют:

без термической обработки;

термически обработанная - Т;

нагартованная - Н (для калиброванной стали).

1.3. В зависимости от назначения горячекатаная и кованая сталь подразделяются на подгруппы:

а - для горячей обработки давлением;

б - для холодной механической обработки (обточки, строжки, фрезерования и другой обработки по всей поверхности);

в - для холодного волочения (подкат).

Назначение стали (подгруппа) должно быть указано в заказе.

2а. СОРТАМЕНТ

2.1а. Сортамент стали должен соответствовать требованиям:

ГОСТ 2590-88 - для горячекатаной круглой;

ГОСТ 2591-88 - для горячекатаной квадратной;

ГОСТ 1133-71 - для кованой круглой и квадратной;

ГОСТ 103-76 и ГОСТ 4405-75 - для горячекатаной полосовой;

ГОСТ 7417-75 - для калиброванной круглой;

ГОСТ 14955-77 - для калиброванной круглой со специальной отделкой поверхности;

ГОСТ 8559-75 - для калиброванной квадратной;

ГОСТ 8560-78 - для калиброванной шестигранной.

Примечания:

1. Допускается изготавливать горячекатаную квадратную сталь со стороной квадрата до 100 мм по ГОСТ 2591-88 с углами, закругленными радиусом не превышающим 0,15 стороны квадрата.

2. Допускается поставлять круглую калиброванную шлифованную сталь длиной не менее 2 м.

Примеры условных обозначений

Сталь горячекатаная квадратная, со сторонами квадрата 30 мм, обычной точности проката В по ГОСТ 2591-88 марки 20Х3МВФ, для горячей обработки, без термической обработки:

Квадрат В30 ГОСТ 2591-88

20Х3МВФ-а ГОСТ 20072-74

Сталь горячекатаная полосовая, толщиной 36 мм, шириной 90 мм, по ГОСТ 103-76 марки 20Х1М1Ф1БР-Ш, для холодной механической обработки, термически обработанная:

Полоса 36`90 ГОСТ 103-76

20Х1М1Ф1БР-Ш-6-Т ГОСТ 20072-74

Сталь калиброванная круглая диаметром 25 мм, класса точности 4, ГОСТ 7417-75, марки 12Х1МФ, качество поверхности группы В, нагартованная:

Круг 25-4 ГОСТ 7417-7

12Х1МФ-В-Н ГОСТ 20072-74

Разд. 2а. (Введен дополнительно, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Легированную теплоустойчивую сталь изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Марки и химический состав стали должны соответствовать указанным в табл. 1.

Массовая доля серы и фосфора в стали высшей категории качества должна быть на 0,005 % меньше значений, приведенных в табл. 1.

2.1; 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.3. В готовом прокате и изделиях при соблюдении норм механических свойств и других требований настоящего стандарта допускаются отклонения по химическому составу, не превышающие норм, указанных в табл. 2.

2.4. Горячекатаную и кованую сталь перлитного класса изготавливают термически обработанной (отожженной, отпущенной или нормализованной с высоким отпускком) или без термической обработки.

По соглашению между потребителем и изготовителем сталь перлитного класса может изготавливаться после закалки с высоким отпускком.

Горячекатаную и кованую сталь мартенситного класса изготавливают термически обработанной (отожженной, отпущенной или нормализованной с высоким отпускком).

Калиброванную сталь в соответствии с заказом изготавливают термически обработанной или нагартованной (за исключением стали марки 20Х3МВФ).

2.5. Твердость горячекатаной и кованой отожженной, отпущенной или нормализованной с высоким отпускком стали, должна соответствовать нормам, указанным в табл. 3.

Нормы твердости горячекатаной и кованой термически обработанной стали марки 18Х3МВ, а также калиброванной и калиброванной шлифованной термически обработанной или нагартованной стали устанавливаются по согласованию между потребителем и изготовителем.

Твердость калиброванной термически обработанной стали марки 25Х1МФ должна быть не более 255 НВ (диаметр отпечатка не менее 3,8 мм).

2.6. На поверхности горячекатаных и кованых прутков, предназначенных для горячей обработки давлением и холодного волочения (подгруппы а и в), местные дефекты должны быть удалены пологой вырубкой или зачисткой, ширина которой должна быть не менее пятикратной глубины.

Глубина зачистки дефектов не должна превышать следующих величин:

8 % размера (диаметра или толщины) - для размеров св. 140 до 200 мм;

5 % размера (диаметра или толщины) - для размеров св. 40 до 140 мм;

суммы предельных отклонений - для размеров 40 мм и менее.

Глубина зачистки дефектов считается от фактического размера.

На поверхности прутков допускаются без зачистки отдельные риски, отпечатки и рябизна в пределах половины суммы предельных отклонений, а также волосовины глубиной, не превышающей $\frac{1}{4}$ суммы предельных отклонений.

По соглашению между потребителем и изготовителем круглые прутки изготавливаются с обточенной или ободранной поверхностью.

Таблица 1

Марки стали		Массовая доля цементов, %						
Новое обозначение	Старое обозначение	Углерод	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Титан	Вольфрам
1. Стали перлитного класса								
12МХ	-	0,09 - 0,16	0,17 - 0,37	0,4 - 0,7	0,4 - 0,7	Не более 0,30	-	-
12Х1МФ	12ХМФ	0,10 - 0,15	0,17 - 0,37	0,4 - 0,7	0,9 - 1,2	Не более 0,30	-	-
20Х1М1Ф1ТР	ЭП182	0,17 - 0,24	Не более 0,37	Не более 0,5	0,9 - 1,4	Не более 0,30	0,05 - 0,12	-
20Х1М1Ф1БР	20ХМФБЭП44	0,18 - 0,25	Не более 0,37	0,5 - 0,8	1,0 - 1,5	Не более 0,30	Расчетное 0,06	-
25Х1МФ	ЭИ10	0,22 - 0,29	0,17 - 0,37	0,4 - 0,7	1,5 - 1,8	Не более 0,30	-	-
18Х3МВ	ЭИ578	0,15 - 0,20	0,17 - 0,37	0,25 - 0,50	2,5 - 3,0	Не более	-	0,5 - 0,8

Марки стали		Массовая доля цементов, %						
Новое обозначение	Старое обозначение	Углерод	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Титан	Вольфрам
20Х3МВФ	ЭИ415, ЭИ579	0,15 - 0,23	0,17 - 0,37	0,25 - 0,50	2,8 - 3,3	0,30 Не более 0,30	-	0,3 - 0,5
2. Стали мартенситного класса								
15Х5	Х5	Не более 0,15	Не более 0,5	Не более 0,5	4,5 - 6,0	Не более 0,6	-	-
15Х5М	Х5М	Не более 0,15	Не более 0,5	Не более 0,5	4,5 - 6,0	Не более 0,6	-	-
15Х5ВФ	Х5ВФ	Не более 0,15	0,3 - 0,6	Не более 0,5	4,5 - 6,0	Не более 0,6	-	0,4 - 0,7
12Х8ВФ	1Х8ВФ	0,08 - 0,15	Не более 0,6	Не более 0,5	7,0 - 8,5	Не более 0,6	-	0,6 - 1,0

Продолжение табл. 1

Марки стали		Массовая доля элементов, %						
Порог обозначение	Старое обозначение	Молибден	Ниобий	Ванадий	Сера	Фосфор	Бор	Церий
					Не более			
1. Стали перлитного класса								
12МХ	-	0,4 - 0,6	-	-	0,025	0,030	-	-
12Х1МФ	12ХМФ	0,25 - 0,35	-	0,15 - 0,30	0,025	0,030	-	-
20Х1М1Ф1ТР	ЭП182	0,8 - 1,1	-	0,7 - 1,0	0,030	0,030	Расчетное 0,005	-
20Х1М1Ф1БР	20ХМФБ ЭП44	0,8 - 1,1	0,05 - 0,15	0,7 - 1,0	0,030	0,030	Расчетное 0,005	Расчетное 0,05 - 0,10
25Х1МФ	ЭИ10	0,25 - 0,35	-	0,15 - 0,30	0,025	0,030	-	-
18Х3МВ	ЭИ578	0,5 - 0,7	-	0,05 - 0,15	0,025	0,030	-	-
20Х3МВФ	ЭИ415, ЭИ579	0,35 - 0,55	-	0,60 - 0,85	0,025	0,030	-	-
2. Стали мартенситного класса								
15Х5	Х5	-	-	-	0,025	0,030	-	-
15Х5М	Х5М	0,45 - 0,60	-	-	0,025	0,030	-	-
15Х5ВФ	Х5ВФ	-	-	0,4 - 0,6	0,025	0,030	-	-
12Х8ВФ	1Х8ВФ	-	-	0,3 - 0,5	0,025	0,030	-	-

Примечания:

1. Химические элементы в марках стали обозначены следующими буквами: Б - ниобий, В - вольфрам, М - молибден, Н - никель, Р - бор, Т - титан, Ф - ванадий, Х - хром.

Наименование марок сталей состоит из обозначения элементов и следующих за ними цифр. Цифры, стоящие после букв, указывают среднюю массовую долю легирующего

элемента в целых единицах, кроме элементов, присутствующих в стали в малых количествах. Цифры перед буквенным обозначением указывают среднюю или максимальную (при отсутствии нижнего предела) массовую долю углерода и стали в сотых долях процента.

Сталь, полученную методом электрошлакового переплава, дополнительно обозначают через тире в конце наименования марки буквой - Ш.

2. Указанное в таблице количество бора и церия химическим анализом не определяется.

3. Примесь меди не должна превышать 0,20 %, а в стали, изготовленной скраппроцессом, не более 0,30 %.

4. Сталь марки 25X1MФ может изготавливаться с массовой долей молибдена в пределах 0,6 - 0,8 %, в этом случае она обозначается маркой 25X1M1Ф (P2).

5. Допускается наличие вольфрама до 0,2 %, ванадия до 0,05 %, титана до 0,03 % (за исключением стали марки 20X1M1Ф1БР) в сталях перлитного класса, не легированных этими элементами, если иное количество этих элементов не оговорено в документации, утвержденной в установленном порядке. В стали марки 20X1M1Ф1БР титан химическим анализом не определяется.

6. Допускается наличие вольфрама до 0,3 %, ванадия до 0,05 %, молибдена до 0,2 % и титана до 0,03 % в сталях мартенситного класса, не легированных этими элементами, если иное количество этих элементов не оговорено в документации, утвержденной в установленном порядке.

7. Массовая доля серы в стали, выплавленной методом электрошлакового переплава, должно быть не более 0,015 %.

Таблица 2

Наименования элементов	Верхняя предельная массовая доля элементов, %	Допускаемые отклонения, %
Углерод	По табл. 1	± 0,01
Кремний	То же	±0,02
Марганец	»	±0,02
Хром	Менее 1,0	±0,02
	1,0 - 5,0	±0,05
	Более 5,0	±0,1
Молибден	Менее 1,0	±0,02
	1,0 и более	±0,05
Вольфрам	Менее 1,0	±0,05
	1,0	±0,1
Ванадий	По табл. 1	±0,02
Титан	То же	±0,02
Ниобий	»	±0,02
Сера	»	±0,005
Фосфор	»	±0,005

Таблица 3

Марка стали	Диаметр	Число
-------------	---------	-------

Новое обозначение	Старое обозначение	отпечатка, мм, не менее	твердости, НВ, не более
12Х1МФ	12ХМФ	4,1	217
20Х1М1Ф1ТР	ЭП182	4,0	229
20Х1М1Ф1БР	20ХМФБР, ЭП44	4,0	229
25Х1МФ	ЭИ10	4,0	229
20Х3МНФ	ЭИ415, ЭИ579	3,7	269
15Х5	Х5	4,1	217
12Х8ВФ	1Х8ВФ	4,1	217
12МХ	-	4,1	217
15Х5М	Х5М	4,1	217

2.7. На поверхности горячекатаных и кованных прутков, предназначенных для холодной механической обработки (подгруппы б), местные дефекты не допускаются, если их глубина превышает:

$\frac{1}{4}$ суммы предельных отклонений - для размеров до 80 мм;

4 % размера (диаметра или толщины) - для размеров св. 80 до 150 мм;

5 % размера (диаметра или толщины) - для размеров св. 150 мм.

Глубина залегания дефектов считается от номинального размера.

2.4 - 2.7. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.8. Качество поверхности калиброванной стали должно соответствовать требованиям ГОСТ 1051-73 для группы В, калиброванной шлифованной - для групп Б и В.

2.9. Прутки и полосы должны быть ровно обрезаны. При резке на прессах, ножницах и под молотами допускаются смятые концы и заусенцы.

По требованию потребителя заусенцы должны быть зачищены.

2.10. Горячекатаная, кованая и калиброванная сталь, предназначенная для осадки, горячей высадки и штамповки, должна быть испытана на осадку в горячем состоянии.

На осажённых образцах не должно быть надрывов и трещин.

2.11. Механические свойства стали должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

В стали высшей категории качества ограничивается временное сопротивление разрыву: минимальное допустимое значение должно соответствовать значениям, указанным в табл. 4, а максимальное не должно быть больше минимального на 196 Н/мм^2 (20 кгс/мм^2).

Для стали марки 12Х1МФ высшей категории качества временное сопротивление разрыву установить в пределах $470 - 640 \text{ Н/мм}^2$ ($48 - 65 \text{ кгс/мм}^2$), а предел текучести не менее 275 Н/мм^2 (28 кгс/мм^2).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.12. Макроструктура стали должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 5.

Таблица 5

Способ выплавки стали	Макроструктура в баллах, не более			
	Центральная пористость	Точечная неоднородность	Ликвационный квадрат	Общая пятнистая ликвация
Открытая выплавка	2	2	2	2
Метод электрошлакового переплава	1	1	1	1

Примечания:

1. В стали, полученной методом электрошлакового переплава, допускается послойная кристаллизация и светлый контур не более балла 3 по ГОСТ 10243-75.

2. (Исключено, Изм. № 1).

Макроструктура не должна иметь усадочной раковины, подусадочной ликвации, рыхлоты, газовых раковин, трещин, флокенов, шлаковых включений, заворота корочки, видимых без увеличительных приборов.

2.13. По требованию потребителя сталь изготавливают: Таблица 4

Примечания:

1. Нормы механических свойств относятся к образцам, отобранным от прутков диаметром или толщиной до 90 мм включ. При испытании прутков диаметром или толщиной свыше 90 до 150 мм допускается понижение относительного удлинения на 2 абс. %, относительного сужения на 5 абс. %, и ударной вязкости на 10 отн. % по сравнению с нормами, указанными в табл. 4. Для прутков диаметром или толщиной 151 мм и выше допускается понижение относительного удлинения на 3 абс. %, относительного сужения на 10 абс. % и ударной вязкости на 15 отн. %. Нормы механических свойств прутков диаметром или толщиной свыше 90 мм, перекатанных или перекованных на круг или квадрат размером 90 мм, должны соответствовать требованиям табл. 4.

2. Вариант термической обработки и механических свойств (1 или 2) стали марки 25X1MФ оговаривается в заказе.

3. Ударная вязкость определяется по требованию потребителя.

4. Сталь марки 20X1M1Ф1БР (ЭП44) обрабатывается по режиму термообработки вариант 1.

В случае получения неудовлетворительных свойств металла по варианту термообработки 1 допускалось до 1 января 1987 г. принимать металл по режиму термообработки варианта 2.

а) с травленной поверхностью;

б) с суженными пределами по содержанию углерода против указанных в табл. 1;

в) с нормированной чистой стали, предназначенной для изготовления крепежных деталей, по волосовинам, выявляемым на поверхности деталей у потребителя магнитным методом, в соответствии с требованиями табл. 6.

Таблица 6

Общая площадь контролируемой обработанной поверхности детали, см ²	Количество волосовин, шт, не более		Максимальная длина волосовин, мм, не более	Суммарная протяженность волосовин, мм, не более	
	Металл от крытой вышивки	Металл электрошлакового переплава		Металл открытой выплавки	Металл электрошлакового переплава
До 50	2	1	3	5	3
Св. 50 до 100	3	2	3	8	5
» 100 » 200	4	2	4	10	6
» 200 » 300	8	4	5	20	10
» 300 » 400	8	4	5	20	10
» 400 » 600	10	5	6	40	24
» 600 » 800	10	5	6	40	24
» 800 » 1000	12	6	7	50	30

Примечания:

1. На каждые последующие 200 см² контролируемой поверхности готовых деталей, площадь которых превышает 1000 см², допускается дополнительно не более одной волосовины протяженностью не более указанной для площади 1000 см², с соответствующим увеличением суммарной протяженности волосовин.

2. (Исключено, Изм. № 1).

г) с нормированной характеристикой длительной прочности σ_{100} не менее 343 Н/мм² (35 кгс/см²) при температуре 550° С для стали марки 20Х3МВФ;

д) с нормированной величиной зерна, которая должна быть не крупнее номера 5 по ГОСТ 5639-82;

е) с контролем на загрязненность неметаллических включений для стали, предназначенной для изготовления крепежных деталей;

ж) с контролем на внутренние дефекты металла методом ультразвукового контроля (УЗК);

з) с контролем механических свойств, определяемых на образцах, отобранных от термически обработанных заготовок указанного в заказе размера, но не более 100 мм.

Примечание. Требования по подпункту а, нормы при испытании стали по подпунктам е, ж, и з, а также методы контроля чистоты стали на загрязненность волосовинами и УЗК (подгруппы в и ж) устанавливаются соответствующей документацией, утвержденной в установленном порядке или по соглашению между потребителем и изготовителем.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.14. Рекомендации по применению, ориентировочные рабочие температуры и продолжительность работы, а также справочные характеристики ползучести и длительной жаропрочности стали приведены в рекомендуемом приложении 1 и справочном приложении 2.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Повторные правила приемки - по ГОСТ 7566-81.

3.2. Прутки, полосы и мотки изготавливаются партиями, состоящими из стали одной плавки, одного размера и одного режима термической обработки (при поставке в термически обработанном состоянии) и оформляются одним документом о качестве по ГОСТ 7566-81.

Примечание. По соглашению между потребителем и изготовителем устанавливается минимальная масса прутков, полос и мотков одной партии.

3.3. Для проверки качества стали от партии отбирают:

- а) для проверки качества поверхности - все прутки, полосы или мотки;
- б) для проверки твердости - не более 5 %, но не менее пяти прутков, полос или мотков;
- в) для испытания на осадку - по три прутка, полосы или мотка;
- г) для испытания на растяжение, ударную вязкость, длительную прочность - по два прутка, полосы или мотка;
- д) для определения величины зерна - одну пробу от плавки-ковша;
- е) для контроля макроструктуры - по два прутка, полосы, мотка;
- ж) для определения неметаллических включений по шесть прутков, полос или мотков;
- и) для химического анализа - пробы по ГОСТ 7565-81.

3.1 - 3.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. От каждого контрольного прутка, полосы или мотка отбирают по одному образцу для испытания на твердость, осадку, растяжение, ударную вязкость, для определения величины зерна, длительной прочности, макроструктуры и неметаллических включений.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.2. Химический анализ проводят по ГОСТ 28473-90, ГОСТ 12344-88, ГОСТ 12345-88, ГОСТ 12346-78, ГОСТ 12347-77, ГОСТ 12348-78, ГОСТ 12349-83, ГОСТ 12350-78, ГОСТ 12351-81, ГОСТ 12352-81, ГОСТ 12354-81, ГОСТ 12355-78, ГОСТ 12356-81, ГОСТ 12361-82 или другими методами, обеспечивающими необходимую точность.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3. Твердость по Бринеллю определяют по ГОСТ 9012-59.

4.4. Качество поверхности проверяют без применения увеличительных приборов.

В случае необходимости проводят светление или травление поверхности.

4.5. Отбор проб для испытания на осадку прутков размером менее 80 мм проводят по ГОСТ 7564-73.

4.6. Испытание на осадку проводят по ГОСТ 8817-82.

Образцы нагревают до температурыковки и осаживают до $\frac{1}{3}$ первоначальной высоты.

4.7. Отбор проб для определения механических свойств и длительной прочности проводят по ГОСТ 7564-73 (1 вариант).

Для профилей размером (диаметром или толщиной) более 25 мм размер сечения заготовки, подвергаемой термической обработке, должен быть 20 - 25 мм, для профилей размером 25 мм и менее - в поставляемом профиле.

Примечание. Для прутков и полос размером (диаметром или толщиной) более 90 мм образцы для механических испытаний (в том числе и на длительную прочность) допускается вырезать из перекованных или перекатанных круглых или квадратных заготовок размером 90 мм.

Отбор проб для испытаний механических свойств п. 2.13 «з» - по ГОСТ 7564-73 (2 вариант).

4.8. Испытание механических свойств и длительной прочности при высоких температурах проводят на продольных образцах, вырезанных из заготовок, термически обработанных по режиму, указанному в табл. 4.

4.9. Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 1497-84 при температуре $(+20_{-5}^{+10})$ °С на образцах пятикратной длины диаметром 5 или 10 мм. Допускается применять неразрушающие методы контроля по согласованной методике.

Испытание на ударную вязкость проводят по ГОСТ 9454-78 на образцах типа 1.

4.10. Испытание на длительную прочность при высоких температурах проводят по ГОСТ 10145-81.

4.11. Контроль макроструктуры проводят на протравленных поперечных темплетах по ГОСТ 10243-75.

Допускается применять УЗК по методике предприятия-изготовителя и другие неразрушающие методы контроля.

4.12. Определение величины зерна проводят по ГОСТ 5639-82 методом окисления или цементации.

4.13. Определение неметаллических включений проводят по ГОСТ 1778-70 (методом Ш1 или Ш4).

4.14. Сталь одной плавки, прошедшую испытание макроструктуры и механических свойств (в том числе и длительной прочности) на крупных профилях проката, при поставке в более мелких профилях перечисленным испытаниям допускается не подвергать.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 7566-81.

Упаковка калиброванной стали - по ГОСТ 1051-73.

5.2. Металлопродукция транспортируется железнодорожным транспортом на Платформах и в полувагонах. Вид отправки - повагонная и мелкая.

Разд. 5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

Рекомендации по применению стали

Марки стали		Назначение	Рекомендуемая температура применения	Срок работы	Температур накали интенсивного окисления, °С
Новое обозначение	Старое обозначение				
12МХ	-	Трубы пароперегревателей, трубопроводов и коллекторных установок высокого давления, поковки для паровых котлов и паропроводов, детали цилиндров газовых турбин	510	Весьма длительный	570
12Х1МФ 20Х1М1Ф1 ТР	12ХМФ ЭИ182	То же Крепежные детали турбин и фланцевых соединений паропроводов и аппаратуры	570 - 585 500 - 580	То же -	600
20Х1М1Ф1 БР 25Х1МФ	20ХМФБР , ЭП44 ЭИ10	То же Болты, плоские пружины, шпильки и другие крепежные детали	500 - 580 510	- Весьма длительный	- 600
18Х3МВ	ЭИ578	Трубы для	450 - 500	Длительн	600

Марки стали		Назначение	Рекомендуемая температура применения	Срок работы	Температур накле интенсивного окалинообразования, °С
Новое обозначение	Старое обозначение				
20Х3МВФ	ЭИ415, ЭИ579	гидрогенизационных установок Роторы, диски, поковки, болты. Трубы высокого давления для химической аппаратуры и гидрогенизационных установок	500 - 560	Длительный	600
15Х5	Х5	Трубы, детали насосов, лопатки турбомашин, подвески котлов	600	-	650
15Х5М, 15Х5ВФ	Х5М, Х5ВФ	Для корпусов и внутренних элементов аппаратуры и нефтеперерабатывающих заводов и крегинговых труб, детали насосов, задвижки, крепеж	600	Весьма длительный	650
12Х8ВФ	1Х8ВФ	Трубы печей, аппаратов и коммуникаций нефтезаводов	500	Длительный	650

Примечание. Под длительным сроком работы условно понимают время службы детали от 1000 до 10000 ч. (в отдельных случаях до 20000 ч.), под весьма длительным сроком работы - время значительно более 10000 ч. (обычно от 50000 до 100000 ч.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Характеристики ползучести и длительной жаропрочности легированной и высоколегированной стали, применяемой для длительных сроков службы под напряжением

Марки стали		Рекомендуемые режимы термической обработки	Температура	Предел длительной	Предел ползучести,
Новое	Старое				

обозначение	обозначение	Закалка (нормализация)		Отпуск (старение)		испытания, °С	прочности (неразрушающее напряжение), Н/мм ² (кгс/мм ²), за время, ч		соответствующий 1 % общей деформации, Н/мм ² (кгс/мм ²), за время, ч	
		Температура нагрева, °С	Среда охлаждения	Температура нагрева, °С	Среда охлаждения		1000	1000	10000	10000
							0	00	0	0
Не менее										
12МХ	-	920	Воздух	680 - 690	Воздух	480	245	196	216	147
							(25,0)	(20,0)	(22,0)	(15,0)
						510	157	118	-	69
						(16,0)	(12,0)		(7,0)	
						540	108	69	-	34
							(11,0)	(7,0)		(3,5)
12ХШФ	12ХМФ	960 - 980	Воздух	740 - 760	Воздух	520	196	157	177	127
							(20,0)	(16,0)	(18,0)	(13,0)
						560	137	106	116	82
						(14,0)	(10,8)	(11,8)	(8,4)	
						580	118	88 - 98	88	61
							(12,0)	(9,0 - 10,0)	(9,0)	(6,2)
25Х1МФ	ЭИ10	880 - 900	Масло	640 - 660	Вода	500	255 - 284	(9,0 - 10,0)	-	78
							(26,0-29,0)	-	-	(8,0)
						550	98 - 147	-	88	29
						(10,0 - 15,0)	-	(9,0)	(3,0)	
20Х1М1Ф1ТР	ЭП182	970 - 990	Масло	680 - 720	Воздух	450	471	441	-	-
							(48)	(45)		
						500	382	324	-	-
						(39)	(33)			
						540	324	275	-	-
							(33)	(28)		
20ХШ1Ф1ТР	ЭП182	970 - 990	Масло	680 - 720	Воздух	565	284	245	-	-
							(29)	(25)		
						580	265	196	-	-
						(27)	(20)			
20Х1М1Ф1БР	ЭП44	970 - 990	Масло	680 - 720	Воздух	450	481	392	-	-
							(40)	(40)		
						500	343	294	-	-
						(33)	(30)			
				выдержка 6 ч		525	304	260	-	-
							(31)	(26,5)		
20ХЩ1Ф1БР	ЭП44	970 - 990	Масло	680 - 720	Воздух	550	270	230	-	-
							(27,5)	(23,5)		
				выдержка		565	255	216	-	-
							(26)	(22)		

Марки стали		Рекомендуемые режимы термической обработки				Температура испытания, °С	Предел длительной прочности (неразрушающее напряжение), Н/мм ² (кгс/мм ²), за время, ч		Предел ползучести, соответствующий 1 % общей деформации, Н/мм ² (кгс/мм ²), за время, ч	
Новое обозначение	Старое обозначение	Закалка (нормализация)		Отпуск (старение)			10000	10000	10000	10000
		Температура нагрева, °С	Среда охлаждения	Температура нагрева, °С	Среда охлаждения					
							0	00	0	0
18Х3МВ	ЭИ578	890 - 910	Масло	6 ч	Воздух	580	235 (24)	196 (20)	-	-
						450	-	-	226 (23,0)	157 (16,0)
						500	-	-	118 (12,0)	-
20Х3МВФ	ЭИ415 ЭИ579	1030 - 1080	Масло	660 - 700	Воздух	550	-	-	74 (7,5)	-
						500	333 (34,0)	294 (30,0)	177 (18,0)	147 (15,0)
						550	196 (20,0)	157 (16,0)	127 (13,0)	98 (10,0)
15Х5М	Х5М	950 - 980	Воздух	840 - 880	Воздух	580	137 (14,0)	98 (10,0)	-	49 (5,0)
						480	177 (18,0)	147 (15,0)	103 (10,5)	69 (7,0)
						540	98 (10,0)	74 (7,5)	65 (6,5)	39 (4,0)
15Х5ВФ	Х5ВФ	-	-	Отжиг 850 - 870	с печью до 700 °С	500	118 (12,0)	90 (9,2)	83 (8,5)	59 (6,0)
						550	87 (8,9)	69 (7,0)	49 (5,0)	37 (3,8)
						600	64 (6,5)	51 (5,2)	37 (3,8)	27 (2,8)

Примечание. Знак «-» в графах означает отсутствие статистических данных.

(Измененная редакция, Изм. № 2).